

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ALTA TEMPERATURA



DESCRIPCIONES Y USOS

Esmalte Alta Temperatura Acuosa Amanecer, formulado a base de emulsiones acrílicas y pigmentos de gran resistencia al calor seco (hasta 300°C) Recomendado como sistema de terminación de estructuras metálicas expuestas al calor, por ejemplo, chimeneas, hornos, que no excedan los 300°C de temperatura de servicio. No recomendado para exponer a llama directa

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Color: Negro

Terminación: Brillante

Peso específico: 1,3 +/- 0,04

Diluyente: Agua

Dilución: No necesita

Tiempo de secado al tacto: 6 horas

Secado: 7 días

Rendimiento: 15-20 m2 por litro

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles con recubrimientos alquídicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa, óxido presente u otro contaminante. Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, de lo contrario retirar toda pintura mal adherida sobre el sustrato o lijar la pintura antigua para general un perfil de anclaje y facilitar la adherencia

APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua quality Amanecer se encuentra disponible en:

1/4 galón, galón (3.785 lts)